



DURBAN
by **FAHNEU**

Última actualización
11-11-2016
Versión 1.0

ISO | NCh
9001 | 2909

Columpio Uni2 / LP-100

Vista general del producto:



Azul Marino
Naranja

*IMAGEN REFERENCIAL



Capacidad	1 niño + 1 adulto
Edad de uso niño/a	6 a 24 meses
Medidas (Instalado)	2,2 x 0,94 x 2,77m
Área de seguridad	3,2 x 4 m
Peso	146,5kg
Volumen (logístico)	1,7m3

Colores disponibles :



Verde Bosque
Gris



Azul Marino
Gris



Verde Bosque
Verde Amarillento



Rojo
Verde Amarillento



Rojo
Gris

Fijación :

· Sistema de fijación para empotrar.

Componentes:

- 2 Postes curvos
- 1 Bastidor con soporte columpio
- 1 Conjunto columpio uni2



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | NCh
9001 | 2909

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

• Estructuras laterales :

Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2 ½" x 2.9 mm. Galvanizado .
Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1 ½" x 3.2 mm. Galvanizado .
Plancha Metálica acero A42 -27ES 5 mm. Galvanizada .

• Bastidor :

Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2 ½" x 2.9 mm. Galvanizado .
Placas fabricadas de plancha Metálica acero A42 -27ES 12 mm. Galvanizada .

• Conjunto columpio :

Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1" x 2.6 mm. Galvanizado .
Plancha Metálica acero A42 -27ES de 1 y 5 mm. Galvanizada
Acero Macizo de Ø 2".

>Asiento Goma EPDM :

- Destacada resistencia al calor, al ozono y a la radiación UV
- Elevado coeficiente de fricción, también a bajas temperaturas
- Elevada flexibilidad a bajas temperaturas
- Adecuado para aplicaciones exteriores

Tratamientos de protección :

>Aceros:

- Primer Tratamiento : Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Segundo tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

- Tercer Tratamiento - Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro -estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro -estática, con un espesor de 100 µm. (±20), con protección Anti UV.